

ŞERİT KEÇE

SU YALITIM AMAÇLI ÖZEL KEÇE

TANIMI:

EMÜLZER ŞERİT KEÇE; yapı derzlerinin köşe birleşimlerinde su yalıtımı sağlamak için kullanılan özel keçedir.

KULLANIM ALANLARI:

- Banyo, mutfak, tuvalet, teras ve balkon gibi seramik altında kalacak ıslak hacimlerde. duvar ve zemin birleşim noktalarında,
- Betonarme veya prekast çatı derelerinde köşe birleşimlerinde ve derzlerde.
- Yeşil teras çatı parapet duvarları köşe birleşimlerinde,
- Metal veya sandviç paneller arasında açıklık olduğu zaman, poliüretan esaslı ürünlerle birlikte su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

EMÜLZER ŞERİT KEÇE uygulanacak satırlar üzerindeki yağ, kir, toz, yapışmayı engelleyici kalıntılar ve serbest parçacıklar temizlenmelidir. Yüzey hazırlığı, kullanılacak yalıtım malzemesinin türüne göre yapılmalıdır.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzeye seçtiğiniz su yalıtım malzemesinin ilk katı sürülür. Ürün kürlendikten sonra ikinci kat uygulamasına geçilir. Örneğin; çimento-akrilik esaslı iki bileşenli bir ürün kullanılacaksa, ilk kat sürüldükten hemen sonra(henüz kurumadan) şerit keçe yüzeye yerleştirilir. Ardından ikinci kat ürün uygulanarak işlem tamamlanır. Not: Yalıtım bandı kendinden yapışkanlı bir özelliğe sahip değildir.

AVANTAJLARI:

- Yırtılmaya karşı yüksek mukavemet sağlar.
 - Kolay uygulanır.
 - Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur.
 - Birçok su yalıtım ürünü ile birlikte kullanılabilir.
- Bitüm, çimento-akrilik, akrilik ve poliüretan esaslı yalıtım malzemeleriyle uygulanabilir. Ayrıca özel bir çalışma istenen yerlerde, ön deneme(mock-up) yapılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Özellik	Test Metodu	Birim	Emülzer Şerit Keçe
Ağırlık	EN ISO 9864	gr/m ²	45(±10)
Çekme dayanımı	TS EN ISO 10319	kN/m	≥1.5
Maksimum Çekme Yükünde Uzama	TS EN ISO 10319	%	≥40
Statik Delinme Direnci	EN ISO 12236	N	310 (-50)
Dinamik Delinme Direnci	EN ISO 13433	mm	40(+10)
Görünür Göz Açıklığı, O90	EN ISO 12956	mm	0.100(+0.020)
Hidrolik Permeabilite , VH50	EN ISO 11058	l/(s.m ²)	150(+15)

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

www.emulzer.com.tr



RAF ÖMRÜ:

Doğal zemin ile üstü kapatıldığında $4 < \text{pH} < 9$ aralığında, 25°C sıcaklıkta ürün 100 yıl dayanıklılığa sahiptir.

AMBALAJ:

20 cm veya 25 cm eninde, 400 mt uzunluğunda rulo.

UYARILAR:

Mineral yağlar, benzin, tiner gibi çözücülerle temas ihtimali olan yerlerde uygulanmaz.

İş ve işçi sağlığı kurallarına uyunuz.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

Firmamız haber vermeksizin ürünlerde geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı onay alınız. Aksi takdirde firmamıza sorumluluk yüklenemez.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi no 73 Küçükköy 34250 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 pbx Telefaks +90(212)6172380

www.emulzer.com.tr

